

## SurfaPaint™ Deck Oil WB Hybrid

Υβριδικό λάδι εμποτισμού με βάση το νερό για προστασία ξύλινων επιφανειών

### Περιγραφή Προϊόντος

Το SurfaPaint™ Deck Oil WB Hybrid είναι ένα εναιώρημα τροποποιημένης αλκυδικής-πολυουρεθάνης με βάση το νερό, για νέες και παλαιές ξύλινες επιφάνειες όπως καταστρώματα, δάπεδα, φράχτες, κληματαριές, ξύλινες κατασκευές από ιρόκο, τικ κ.λπ. Η πρωτοποριακή του φόρμουλα συνδυάζει την αυξημένη αντοχή και πρόσφυση των υβριδικών επιστρώσεων, την υδατοαπωθητικότητα των παραδοσιακών ελαίων καταστρώματος και τη χαμηλή οσμή των βερνικιών υδατικής βάσης. Διεσδύει και θρέφει την ξύλινη επιφάνεια προστατεύοντάς την από χημικά, νερό, υπεριώδη ακτινοβολία και καιρικές συνθήκες. Η εφαρμογή του ενισχύει τη φυσική όψη της ξύλινης επιφάνειας, δίνοντας ένα ελαφρύ σατινέ φινιρίσμα και ταυτόχρονα αποτρέπει το ράγισμα, την αποσύνθεση και το στέγνωμα του ξύλου.

### Προτεινόμενη Χρήση

Το SurfaPaint™ Deck Oil WB Hybrid είναι ιδανικό για την προστασία και αναζωογόνηση φυσικών, νέων ή παλαιών ξύλινων επιφανειών, κάθετων ή οριζόντιων, απορροφητικών ή μη, εσωτερικών ή/και εξωτερικών επιφανειών, που αποτελείται από ξύλο όπως ιρόκο, τικ, πεύκο κ.λπ. Συνιστάται για εφαρμογή όπου απαιτείται χαμηλή οσμή ή απουσία διαλυτών. Δεν συνιστάται για μη ξύλινες επιφάνειες και ειδικά για επιφάνειες που καταπονούνται από οχήματα.

### Πλεονεκτήματα

- ☆ Διαφανές, ελαφρώς σατινέ φινιρίσμα που ενισχύει τη φυσική όψη του ξύλου
- ☆ Υψηλός εμποτισμός στις ξύλινες επιφάνειες
- ☆ Αυξημένη αντοχή και πρόσφυση σε ξύλινα υποστρώματα
- ☆ Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
- ☆ Χαμηλή οσμή
- ☆ Υψηλή αντοχή στα χημικά, την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες

## SurfaPaint™ Deck Oil WB Hybrid

Υβριδικό λάδι εμπότισμού με βάση το νερό για προστασία ξύλινων επιφανειών

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

<b>Μορφή/Τύπος</b>	▶	Αλκυδική-πολυουρεθάνη νερού
<b>Αραίωση</b>	▶	Νερό (0-15% v/v)
<b>Εμφάνιση</b>	▶	Καφέ διαυγές διάλυμα
<b>ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)</b>	▶	<45 g/L
<b>pH</b>	▶	8 ± 0.5
<b>Πυκνότητα (EN ISO 2811-1)</b>	▶	1.1 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Ιξώδες</b>	▶	80KU @ 20°C
<b>Στερεά (% κατ'όγκο)</b>	▶	40 ± 2
<b>Σχετική υγρασία</b>	▶	< 80%
<b>Θερμοκρασία εφαρμογής</b>	▶	5-35°C
<b>Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος</b>	▶	0.5-1h @ 25°C (*)
<b>Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής</b>	▶	1-2h @ 25°C (*)
<b>Χρόνος ήπιας βατότητας</b>	▶	16h @ 25°C (*)
<b>Χρόνος πλήρους ωρίμανσης</b>	▶	48h @ 25°C (*)
<b>Διαλυτικό καθαρισμού</b>	▶	Νερό

(\*) Οι Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας

### Προετοιμασία Υποστρώματος

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, λίπη και σαθρά υπολείμματα. Σε περίπτωση ήδη επεξεργασμένων ξύλινων επιφανειών, εφαρμόστε SurfaPaint™ Deck Oil WB Hybrid μόνο μετά την αφαίρεση βερνικιών, χρωμάτων, στεγανωτικών υλικών κ.λπ. με αφαίρεση ή/και τρίψιμο της επιφάνειας, μέχρι την εμφάνιση γυμνού, καθαρού, υγιούς ξύλου. Σε περίπτωση πλανισμένων ξύλων, απαιτείται απαλό τρίψιμο. Ελέγξτε εάν η επιφάνεια είναι έτοιμη για επίστρωση, ραντίζοντας νερό στο ξύλο. Εάν το νερό δημιουργήσει σταγόνα στην επιφάνεια, τότε απαιτείται περαιτέρω τρίψιμο ή χρήση διαβρωτικού χρωμάτων πριν την εφαρμογή του SurfaPaint™ Deck Oil WB Hybrid. Εάν το νερό απλωθεί στην επιφάνεια, προχωρήστε στην εφαρμογή. Καθαρίστε την επιφάνεια με DeSalin™ Eco, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό και αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει εντελώς.

## SurfaPaint™ Deck Oil WB Hybrid

Υβριδικό λάδι εμποτισμού με βάση το νερό για προστασία ξύλινων επιφανειών

### Οδηγίες Εφαρμογής

Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις χρησιμοποιώντας πινέλο ή ρολό, Αφαιρέστε την υπερβολική ποσότητα εάν υπάρχει. Σε περίπτωση πολύ απορροφητικών ξύλινων επιφανειών εφαρμόστε ξανά. Η δεύτερη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί «υγρό σε υγρό» ή εναλλακτικά αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση. Σκουπίστε αμέσως την περίσσεια με ένα υγρό πανί.

### Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το SurfaPaint™ Deck Oil WB Hybrid είναι ένα έτοιμο προς χρήση προϊόν αλλά εάν το επιθυμείτε μπορεί να αραιωθεί με νερό έως και 15% κατ' όγκο, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής. Σε ζεστές, ξηρές συνθήκες, οι επιφάνειες πρέπει να ψεκάζονται ελαφρά με νερό πριν την εφαρμογή πριν εφαρμοστεί το SurfaPaint™ Deck Oil WB Hybrid για να εξασφαλιστεί επαρκής διείσδυση. Αφήστε τη δεύτερη στρώση να στεγνώσει για τουλάχιστον 16 ώρες για να εξασφαλίσετε ελαφριά βατότητα.

### Απόδοση

14-16 m<sup>2</sup>/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

### Αποθήκευση

Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία 5°C έως 35°C, μακριά από UV και παγετό. Αντίξοες συνθήκες αποθήκευσης ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος.

### Υγεία και Ασφάλεια

Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν από την χρήση. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διατίθεται στην ιστοσελίδα [www.NanoPhos.com](http://www.NanoPhos.com) ή κατόπιν αιτήματος επικοινωνώντας με την NanoPhos μέσω email: [info@NanoPhos.com](mailto:info@NanoPhos.com) ή μέσω τηλεφώνου: (+30) 2292069312.

### Διαθέσιμες Συσκευασίες

- 0.75L Μεταλλικό δοχείο
- 2.5L Μεταλλικό δοχείο

NanoPhos

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece  
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. [info@nanophos.com](mailto:info@nanophos.com) | W. [www.NanoPhos.com](http://www.NanoPhos.com)

S.A.

## SurfaPaint™ Deck Oil WB Hybrid

Υβριδικό λάδι εμπότισμού με βάση το νερό για προστασία ξύλινων επιφανειών

*Σημειώσεις: Τα τεχνικά φυλλάδια και οι συστάσεις για την χρήση των προϊόντων NanoPhos, βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας. Οι πληροφορίες που αναφέρονται πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Η καταλληλότητα του προϊόντος θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση για κάθε συγκεκριμένη χρήση και ο τελικός χρήστης φέρει την πλήρη & αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν από την λανθασμένη χρήση του προϊόντος.*

Το λογότυπο SurfaPaint™ αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NanoPhos AE