

SurfaPaint™ Deck Oil

Λάδι συντήρησης εμποτισμού για ξύλινες επιφάνειες

Περιγραφή Προϊόντος

Το SurfaPaint™ Deck Oil αποτελεί μία διάφανη σύνθεση προστασίας, ιδανική για ξύλινες επιφάνειες με άριστη προστασία UV. Η καινοτόμα φόρμουλα θρέφει το ξύλο και αποκαθιστά τα φυσικά έλαια που έχουν χαθεί λόγω καιρικών συνθηκών. Εισχωρεί στο ξύλο, αφήνοντας ένα φυσικό τελείωμα και μια φυσική γυαλάδα που διαρκεί περισσότερο απ' ό,τι τα συμβατικά λάδια μιας στρώσης. Έχει υψηλή αντοχή στα γδαρσίματα και διευκολύνει στο καθάρισμα.

Προτεινόμενη Χρήση

Κατάλληλο για οποιοδήποτε σκληρό ξύλο εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Ιδανικό για προστασία ξύλινων δαπέδων εξωτερικού χώρου και για ξύλινες επιφάνειες όπως decks, ξύλινες πέργκολες, έπιπλα, ξύλινους φράχτες. Ειδικό για ξύλα με μεγάλες συστολές και διαστολές.

Πλεονεκτήματα

- ☆ Κατάλληλο για οποιοδήποτε σκληρό ξύλο, ιδανικό για ξύλα με μεγάλες συστολές / διαστολές.
- ☆ Θρέφει το ξύλο και αποκαθιστά τα φυσικά του έλαια
- ☆ Διατηρεί αναλλοίωτη την απόχρωση του ξύλου, τονίζοντας την εμφάνισή του
- ☆ Άριστη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία
- ☆ Αντοχή ενάντια σε νερό και ελαιώδεις λεκέδες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Δοκιμές βάσει Προτύπων

Μορφή/Τύπος	▶	Λάδι εμποτισμού διαλύτου
Απόχρωση	▶	Διαφανής
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1)	▶	1.1 ± 0,5 g/cm ³
VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	▶	560 g/L
Διαλυτικό	▶	NanoPhos Thinner B
Αναλογία Ανάμιξης	▶	Ενός συστατικού – δεν χρειάζεται ανάμιξη
Ιξώδες	▶	15sec@ 25°C
Στερεά (% κατ' όγκο)	▶	30 ± 3%
Χρόνος Στεγνώματος / αφής	▶	1h @20°C
Χρόνος στεγνώματος στο περιβάλλον	▶	3h @20°C
Πλήρης ωρίμανση	▶	24h @20°C
Ελάχιστο διάστημα Επαναβαφής	▶	7h @20°C
Σημείο Ανάφλεξης	▶	> 60 °C
Σχετική υγρασία υποστρώματος	▶	< 10
Σχετική υγρασία περιβάλλοντος	▶	< 80
Θερμοκρασία εφαρμογής	▶	Από 5°C έως 35°C
Ανοχή στο νερό & στην τριβή	▶	Πολύ καλή

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

SurfaPaint™ Deck Oil

Λάδι συντήρησης εμποτισμού για ξύλινες επιφάνειες

¹ ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) του προϊόντος έτοιμο για χρήση (Κατηγορία Α/ στ «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου», Τύπος Δ): 700 g/L (2010). Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ αυτού του προϊόντος είναι 580 g/L.

² Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας

Προετοιμασία Υποστρώματος

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υπολείμματα. Σε ζεστές, ξηρές συνθήκες, οι επιφάνειες πρέπει να ψεκαστούν ελαφρά με νερό πριν από την εφαρμογή. Εφαρμόστε μόνο εφόσον έχει αφαιρεθεί οποιαδήποτε βερνίκι, χρώμα, προϊόν αδιαβροχοποίησης κτλ. από την ξύλινη επιφάνεια με κατάλληλο γυαλόχαρτο και έως την εμφάνιση γυμνού, υγιούς ξύλου. Για πλανισμένα ξύλα τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο. Ελέγξτε αν η επιφάνεια είναι έτοιμη προς εφαρμογή ψεκάζοντας τη με νερό. Αν οι σταγόνες νερού μένουν στην επιφάνεια, τότε απαιτείται περαιτέρω προετοιμασία με γυαλόχαρτο, ενώ αν το νερό εισέρχεται στο ξύλο, τότε η επιφάνεια είναι έτοιμη για εφαρμογή.

Οδηγίες Εφαρμογής

Ανακατέψτε καλά το προϊόν πριν την χρήση αλλά και κατά την διάρκεια της χρήσης. Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις με πινέλο ή ρολό, ακολουθώντας τα νερά του ξύλου. Τυχόν περίσσεια πρέπει να απομακρύνεται. Ο καλός αερισμός απαιτείται για να εξασφαλιστεί το ορθό στέγνωμα. Όλα τα εργαλεία και ο εξοπλισμός θα πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με διαλυτικό NanoPhos Thinner B.

Απόδοση

12-15 m²/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής.

Αποθήκευση

Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία 5°C έως 35°C, μακριά από ηλιακές ακτίνες και παγετό, για 24 μήνες. Αντίξοες συνθήκες αποθήκευσης ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος.

Υγεία και Ασφάλεια

Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν από την χρήση. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διατίθεται στην ιστοσελίδα www.NanoPhos.com ή κατόπιν αιτήματος επικοινωνώντας με την NanoPhos μέσω email: info@NanoPhos.com ή μέσω τηλεφώνου: (+30) 2292069312

Διαθέσιμες Συσκευασίες

- 1L Μεταλλικό δοχείο
- 2.5L Μεταλλικό δοχείο
- 5L Μεταλλικό δοχείο

Σημειώσεις: Τα τεχνικά φυλλάδια και οι συστάσεις για την χρήση των προϊόντων NanoPhos, βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας. Οι πληροφορίες που αναφέρονται πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Η καταλληλότητα του προϊόντος θα πρέπει να εξετάζεται

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

SurfaPaint™ Deck Oil

Λάδι συντήρησης εμποτισμού για ξύλινες επιφάνειες

σε κάθε περίπτωση για κάθε συγκεκριμένη χρήση και ο τελικός χρήστης φέρει την πλήρη & αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν από την λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

Το λογότυπο SurfaPaint™ αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NanoPhos AE

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com